



## 物理特性表 ①

項目	単位	バーレルパーフロ				
		75B	MPB	ZT	MP300B	PHT
硬さ(JIS.A)	point	75	78	75	77	72
引っ張り強さ	MPa	15.6	15.1	18.8	12.9	13.8
伸び	%	126	187	138	160	220
100%モデュラス	MPa	12.45	9.51	9.65	9.35	3.5
圧縮永久歪		9☆	21☆☆	13☆	21☆☆	33☆☆
常時使用上限温度	°C	200	230	230	300	300
熱水・蒸気		○	×	○	×	◎
ClF <sub>3</sub>		◎	○	◎	○	◎
アミン(+DMSO)		◎	×	◎	×	◎
アミン(+NMP)		▲	×	▲	×	◎

☆200°C×70hr (P-26 O-ring 25%圧縮) ☆☆☆300°C×70hr (P-26 O-ring 25%圧縮)

◎:全く問題なし ○:問題なし ▲:注意を要する ×:使用不可

Best Partner with Excellent Materials & Services