



## 物理特性表 ⑤

項目	単位	EXCEL C21	FKM-70
硬さ(JIS.A)	point	72	70
引っ張り強さ	MPa	13.6	13.6
伸び	%	366	270
100%モデュラス	MPa	3.0	4.5
圧縮永久歪 (P-26 O-ring 25%圧縮)	200°CX70h	30	16
常時使用上限温度	°C	220	200
アミン		○	×
汚染性		◎	×

◎:全く問題なし ○:問題なし ▲:注意を要する ×:使用不可